

Валтти Акваколор колеруемая фасадная лазурь

Валтти Акваколор колеруемая фасадная лазурь




ТИП Водоразбавляемая фасадная лазурь на основе натурального масла, связующим которой является алкид из растительного масла. Хорошо впитывается в древесину. Защищает древесину от атмосферных нагрузок, замедляя воздействие влаги и УФ-излучения.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Наружные бревенчатые, пиленые и строганные деревянные поверхности, а также пропитанная под давлением и термообработанная древесина в соответствии с инструкцией по применению.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ Применяется для обработки наружных стен и заборов. Необработанные или обработанные ранее лессирующими материалами деревянные конструкции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Базис	EP
Цвета	Применять колерованным по каталогу "Валтти". Окончательный цвет можно увидеть только после высыхания поверхности.
Цветовые каталоги	Каталог цветов "Валтти"
Степень блеска	не определяется
Расход	Пиленая поверхность 4–8 м ² / л, строганная и бревенчатая поверхность 8–12 м ² /л.
Тара	0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л.
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится кистью или распылением.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	На отлип – 2–3 часа. Следующий слой можно наносить через сутки. Избегать механической нагрузки обработанной поверхности в течение нескольких дней после нанесения, так как поверхность не достигла своей окончательной твердости.
Сухой остаток	Ок. 22 %, в зависимости от цвета.
Плотность	Ок. 1,0 кг/л.
Хранение	Защищать от мороза. В неплотно закрытой или неполной таре состав не выдерживает длительного хранения. Содержимое открытой банки использовать в течение одного сезона, в неполной таре свойства продукта могут изменяться.
Код	450 6404
Свидетельство о государственной регистрации	 Свидетельство о государственной регистрации

Валтти Акваколор колеруемая фасадная лазурь

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, т.е. влажность древесины должна быть ниже 20 %. Во время нанесения и высыхания продукта температура должна быть не ниже +5 °С и относительная влажность воздуха – не выше 80 %. Окрасочные работы лучше всего выполнить в безветренный облачный день при температуре +10–+20 °С.
Предварительная подготовка	Необработанная поверхность: Очистить поверхность от грязи, пыли и посторонних включений стальной или жесткой щеткой. Вымыть заплесневелые поверхности моющим средством "Хомеенпойсто" или "Техопесу" в соответствии с инструкцией по применению. Загрунтовать поверхность на наиболее ранней стадии строительства грунтовочным составом "Валтти Похьюсте" или "Валтти Аквабейс". Защищать растения от брызг грунтовочных составов. Обработанные ранее лессирующими материалами поверхности: Удалить посторонние включения и вставшее торчком посеревшее волокно древесины скребком и/или стальной щеткой. Очистить поверхность и, при необходимости, вымыть ее гипохлоритным составом "Хомеенпойсто" или средством "Техопесу". Очищенную до голого дерева поверхность загрунтовать грунтовочным составом "Валтти Похьюсте" или "Валтти Аквабейс". В случае, если на старой поверхности останется явная блестящая пленка, ее следует полностью удалить или, по крайней мере, тщательно отшлифовать.
Окраска	Во избежание различий в оттенке для окраски сплошной поверхности смешать в одном сосуде достаточное количество колерованной фасадной лазури "Валтти Акваколор". Перед нанесением, а также во время окрасочных работ лазурь тщательно перемешать. Наносить фасадную лазурь "Валтти Акваколор" ровно и непрерывно по всей длине бревна или нескольких досок сразу, во избежание образования видимых стыков. Торцевые концы древесины обработать особенно тщательно. Наносить фасадную лазурь на поверхность 2 слоями, а на строганную и бревенчатую поверхность – 2 тонкими слоями. Для защиты новой поверхности всегда применять колерованный материал. Необходимо постоянно следить за состоянием покрытия и, при необходимости, в случае его износа, производить ремонтную окраску. На частоту ремонтной окраски влияет, среди других факторов, место расположения, стороны света и атмосферных воздействий. Перед обработкой следует проверить состояние бревенчатой поверхности и конструкций.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть водой с мылом (или однотипным моющим средством) и тщательно прополоскать водой. Слегка затвердевшую лазурь удалить с помощью моющего средства для кистей "Пенсселипесу".
Уход	В нормальных условиях свежее окрашенное покрытие достигает своей окончательной твердости и износостойкости в течение четырех недель после окраски. В данный период поверхность можно очищать легкой очисткой мягкой щеткой или влажной тряпкой. Загрязненную поверхность можно очищать моющим раствором "Хуолтопесу" (1 часть "Хуолтопесу" на 10 частей воды) не ранее чем через месяц. Особенно загрязненные поверхности можно очищать сильным раствором (1 часть "Хуолтопесу" на 1 часть воды). После очистки промыть поверхность чистой водой и дать высохнуть.
Предельная величина EU VOC (ЛОС) 2004/42/EC	Cat A/e) 130 г/л (2010) Валтти Акваколор содержит VOC (ЛОС) макс. 130 г/л.

Валтти Акваколор колеруемая фасадная лазурь

ОХРАНА ТРУДА

Содержит октоат кобальта и 3-йод-2-пропинилбутилкарбамат. МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ. На продукт имеется паспорт техники безопасности.

 [Паспорт техники безопасности](#)



Раздражающее
вещество

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно вывезти на свалку – соблюдать местное законодательство. Опасность самовоспламенения! Пропитанные продуктом тряпки, ветошь и шлифовальная пыль могут самовоспламениться. Данные отходы необходимо до уничтожения хранить смоченными в воде, просушить на открытом воздухе либо незамедлительно сжечь.

ТРАНСПОРТИРОВКА VAK/ADR -

[Назад](#)

**Выбрали продукт?
Найдите ближайший магазин в вашем городе**

